

明 細 書

酸化物薄膜製造方法及びその製造装置

技術分野

[0001] 本発明は、酸化物薄膜製造方法及びその製造装置に関し、特に化学気相成長(CVD)法による酸化物薄膜の製造方法及びその製造装置に関するものである。

背景技術

[0002] 近年、半導体素子の高集積化の要求から、段差皮膜性に優れる化学気相成長法の量産技術の開発が盛んに行われている。その中でも、 SiO_2 、 TiO_2 、 Al_2O_3 、 Ta_2O_5 、 MgO 、 ZrO_2 、 HfO_2 、 $(\text{Ba},\text{Sr})\text{TiO}_2$ 、 SrTiO_3 などの常誘電体酸化物、 $\text{Pb}(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$ 、 $\text{SrBi}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$ 、 $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ などの強誘電体酸化物からなる薄膜を製造する際には、膜中の酸素が欠損して、良好なエピタキシャル成長が妨げられると、常誘電体酸化物膜及び強誘電体酸化物膜では絶縁性がそれぞれ低下する。

[0003] これらの特性の低下は、原料に用いられる有機材料の分解過程に起因する。現時点では未だ明確には解明されていないが、有機材料はそもそもその分解過程で少なくとも数十種類の間体や安定な分子に分解していくと推察されている。その中の極く一部の金属原子を含む分子が成膜に寄与していると考えられる。そして、分解過程のどの段階の金属原子を含む分子を成膜室に導入し、基板上で反応させるかにより膜特性が異なる。分解不十分な段階の金属分子を含む分子を用いて成膜すれば、有機成分が多く膜中に取り込まれ、膜の結晶性が阻害される。分解が進み過ぎた段階の金属原子を含む分子を用いて成膜すれば、気相分解が起り、多量のパーティクルが発生する。しかるに、従来の製造方法ではこの分解過程を考慮したプロセス条件を採用しておらず、また、従来の装置もこの分解過程を考慮した装置構成となっておらず、その結果、単結晶と比較して特性を十分に引き出せていなかった。

[0004] 従来のCVD酸化物、例えば $\text{Pb}(\text{Zr},\text{Ti})\text{O}_3$ （以下、PZTと称す）強誘電体酸化物においては、一般的に、結晶欠陥を防ぎ難く、リーク電流密度が $1\text{E}-6$ 程度であった。この場合、混合する酸素量（酸素流量割合）を増やせば、リーク電流密度を低減せしめることは可能だが、結晶成長中の原子の動きが妨げられることによりアモルファスや

強誘電性と異なる配向の常誘電層が増え、強誘電特性が悪くなる。逆に、酸素流量割合を下げれば、エピタキシャル成長に近づき配向の整った膜が得られるが、残留有機物や酸素欠陥が多いため、リーク電流密度が高くなる。このPZTの原料、例えば、 $\text{Pb}(\text{thd})_2$ 、 $\text{Zr}(\text{dmhd})_4$ 、 $\text{Ti}(\text{i-PrO})_2(\text{thd})_2$ は、常温で固体であるため、テトラヒドロフランやシクロヘキサンなどの溶媒に溶かして輸送し、高温で気化した後、酸素と混合しCVD反応室で基板上にPZTとして成膜される。この際、酸素と混合された原料ガスは分解されつつ反応室に導入される。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0005] 本発明の課題は、上記従来技術の問題点を解決するものであり、酸化ガス流量割合、原料ガスの活性化を最適化することにより、有機材料からなる酸化物薄膜の酸素欠損の低下、エピタキシャル成長の促進を図って、膜質を改善し、優れた特性を有する酸化物薄膜を製造することができる化学気相成長法による薄膜製造方法及びその製造装置を提供することにある。

課題を解決するための手段

- [0006] 本発明の酸化物薄膜製造方法は、酸化物薄膜用原料を気化した原料ガス、原料を輸送アシストするキャリアガス及び酸化ガスをガス混合器で混合し、得られた混合ガスをシャワープレートを通して化学気相成長装置である反応室内に設置される加熱基板上に供給して反応させ、基板上に酸化物薄膜を製造する方法において、酸化ガスの流量割合が混合ガス基準で60%以上、好ましくは60%～95%であることを特徴とする。酸化ガスの流量割合が60%未満であると、酸素欠損によりリーク電流が増加する。60%以上の流量割合の酸化ガスを用いれば、所望のエピタキシャル成長が実現され、欠陥の少ない結晶が得られる。また、気化器へ不活性ガスを流していることから、酸化ガス流量割合の上限は通常95%程度となる。
- [0007] 本発明の酸化物薄膜製造方法はまた、酸化物薄膜用原料を気化した原料ガス、キャリアガス及び酸化ガスをガス混合器で混合し、得られた混合ガスをシャワープレートを通して化学気相成長装置である反応室内に設置される加熱基板上に供給して反応させ、基板上に酸化物薄膜を製造する方法において、まず上記混合ガスを用いて

シード層としての初期層を成膜し、次いでこの初期層の場合より高い酸化ガス流量割合を有する混合ガスを用いて第二層目を連続成膜することを特徴とする。このように、酸化ガス流量割合を初期層と第二層とで変化させて連続成膜することにより、欠陥が少なく、かつ、平坦な酸化物薄膜が得られる。

- [0008] 上記連続成膜による酸化物薄膜製造方法において、初期層の成膜プロセスにおける酸化ガス流量割合が60%未満、好ましくは0.5%以上60%未満であり、第二層目の成膜プロセスにおける酸化ガス流量割合が60%以上、好ましくは60%～95%であることを特徴とする。初期層の成膜プロセスにおける酸化ガス流量割合が0.5%未満であると、酸素欠損によりリーク電流が増加し、また、酸化ガス流量割合が60%を超えるとエピタキシャル成長が阻害され、配向が悪くなる。また、第二層目の成膜プロセスにおける酸化ガス流量割合が60%未満であると、酸素欠損によりリーク電流が増加する。
- [0009] 上記酸化物薄膜製造方法であって、混合ガスを混合器とシャワープレートとの間に設けられたガス活性化手段を通して反応室内に供給することを特徴とする。これにより、原料ガスの気相分解状態を制御し、良好な状態の金属原子を含む分子を反応室へ導入して成膜に用いることができるので、得られた薄膜の膜特性が良好となる。
- [0010] 上記ガス活性化手段が、シャワープレートへ導入される際の原料ガスが所望の膜特性が得られる金属原子含有分子に気相分解される温度に維持されていることを特徴とする。ガス活性化手段をこのように原料の気相分解状態をコントロールできるようにすることにより、良好な膜特性を有する薄膜を製造することができる。この場合、このガス活性化手段を原料ガスの液化、析出が生じない温度から原料ガスの成膜が起らない温度までの範囲に維持すべきである。この温度は使用する原料にもよるが、一般に室温～400℃、好ましくは165～360℃、より好ましくは165～250℃である。
- [0011] 上記酸化ガスとして、酸素、オゾン、 N_2O 、及び NO_2 から選ばれたガスを用いることが好ましい。
- [0012] 上記キャリアガスとして、窒素、ヘリウム、アルゴン、ネオン、クリプトンから選ばれた不活性ガスを用いることが好ましい。
- [0013] 上記基板として、Pt、Ir、Rh、Ru、 MgO 、 $SrTiO_3$ 、 IrO_2 、 RuO_2 、 $SrRuO_3$ 、及びL

aNiO₃から選ばれた材料からなる基板を用いることが好ましい。

- [0014] 上記酸化物薄膜製造方法においては、酸化物薄膜用原料として、SiO₂、TiO₂、Al₂O₃、Ta₂O₅、MgO、ZrO₂、HfO₂、(Ba,Sr)TiO₂、及びSrTiO₃から選ばれた常誘電体酸化物、Pb(Zr,Ti)O₃、SrBi₂Ta₂O₉、及びBi₄Ti₃O₁₂から選ばれた強誘電体酸化物を用いることができる。
- [0015] 上記酸化物薄膜製造方法において、製造する酸化物薄膜中の所定の原子が基板中へ拡散しやすい場合、初期層中のその原子の量を拡散しにくい基板の場合より多くすることによりエピタキシャル成長を実現することを特徴とする。
- [0016] 本発明の酸化物薄膜製造装置は、酸化物薄膜用原料を気化した原料ガス、キャリアガス及び酸化ガスをガス混合器で混合し、得られた混合ガスをシャワープレートを通じて化学気相成長装置である反応室内に設置される加熱基板上に供給して反応させ、基板上に酸化物薄膜を製造する装置において、混合器とシャワープレートとの間にガス活性化手段を設けることを特徴とする。
- [0017] 上記ガス活性化手段が加熱手段を備えていることを特徴とする。このガス活性化手段は、混合器とシャワープレートとの間の配管であってもよい。
- [0018] 本発明によれば、上記したように、特定流量割合の酸化ガスを用いることにより、また、所定のガス活性化手段を用いることにより、適切な原料ガスの分解段階が得られ、酸素欠陥のない良好なエピタキシャル成長が実現でき、その結果、優れた特性を有する酸化物薄膜を作製することができる。

発明の効果

- [0019] 本発明によれば、所定の酸素分圧になるような酸化ガス流量割合を用いて成膜することにより、又は核成長時のシード層である初期層の酸素分圧を下げ、その後膜成長時の酸化ガス流量割合を上げて連続成膜することにより、エピタキシャル成長が促進され、配向が整い、かつ、リーク電流が少なく、低電圧で自発分極が飽和する良好な膜特性を有する酸化物薄膜の製造を実現することができるという効果を奏する。また、良好な膜特性を得る事の出来る段階に分解した金属原子を含む分子を反応室に導入して酸化物薄膜の製造に用いる事ができるので、酸素欠陥が改善された薄膜を製造することができる。また、ガス混合器とシャワープレートとの間にガス活性化手

段を設けることにより、酸素欠陥が改善された薄膜の製造装置を提供できるという効果を奏する。

発明を実施するための最良の形態

- [0020] 本発明によれば、単一層成膜プロセスにより得られた膜だけでなく、酸化ガス流量割合を変えて複数回連続して行う成膜プロセスにより得られた膜の場合も、リーク電流密度が少なく、分極反転飽和電圧の小さい、良好な膜特性を有する薄膜を製造することができる。後者の連続成膜の方がより良好な特性が得られる。また、本発明の製造装置によれば、上記のような酸化物薄膜を効率的に製造できる。
- [0021] 以下、本発明の実施の形態に係わる薄膜製造装置の一構成例を示す図1を参照して説明する。
- [0022] 図1に示すCVD薄膜製造装置は、真空排気システム1と、この排気システムに圧力調整バルブ1aを介して接続された反応室2と、この反応室の上部に設けられたシャワープレート3と、ガス活性化手段4と、ガス混合器5と、この混合器5に原料ガス配管6により接続された気化システムである気化器7とを有している。気化器7で気化された原料は、混合器5内で反応ガス及び希釈ガスと混合され、この混合ガスがシャワープレート3に導入される。従来の装置では、この混合ガスを直接シャワープレートへ導入していたが、本発明では、シャワープレート3と混合器5との間にガス活性化手段4を設け、混合ガスをこのガス活性化手段を通してシャワープレートに導入する。このガス活性化手段は、例えばガス配管であってもよい。気化器7と混合器5との間の配管6にはバルブV1が、また、気化器7と排気システム1との間の配管8にはバルブV2が設けられ、これにより気化器7、混合器5、排気システム1を遮断できるように構成されている。これは、気化器7、混合器5及び排気システム1の構成要素の各々のメンテナンスサイクルが異なるため、大気開放により成膜に悪影響を及ぼす水分等の物質がこれら構成要素に付着するのを避けることが目的である。1つの構成要素を大気開放してメンテナンスしている場合に、他の2つの構成要素をも大気開放することなく、真空を保持しうるように構成されている。
- [0023] 上記ガス活性化手段4には、例えばヒーター、紫外線加熱装置、マイクロ波加熱装置、又はプラズマ加熱装置等のような加熱手段が設けられている。この加熱手段で、

ガス活性化手段を原料ガスの液化、析出、成膜が起こらない温度に維持し、混合ガスがガス活性化手段を通過する間に、良好な膜特性を得ることができる段階に原料を気相分解し、得られた適切な金属原子含有分子を含む混合ガスを反応室内へ供給できるようにする。そのため、使用する原料にも依るが、ガス活性化手段の温度を室温〜400℃、好ましくは165〜360℃、より好ましくは165〜250℃に設定して成膜プロセスを行う。この設定温度が低すぎると、原料ガスの析出等が起こって、パーティクルの発生につながり、また、高すぎると原料の分解が進みすぎ、その結果としてパーティクルの発生につながるという問題がある。なお、ガス活性化手段を通った混合ガスは直接シャワープレートへ導入することが好ましい。

[0024] 以下、上記各構成要素について詳細に説明する。

[0025] 反応室2には、成膜対象物である基板Sを載置するための、基板加熱手段を有する基板ステージ2-1が配設されており、この加熱された基板上にシャワープレート3から成膜用の混合ガスが導入される。基板Sとの反応に使用されなかった余剰の混合ガスや、基板等との反応により生じた混合ガスとの副生成物ガスや、反応物ガスが排気システム1により排気される。シャワープレート3は適度に加熱され、導入ガスが液化、析出、成膜しない温度に保たれている。

[0026] この反応室2の上部に設けられたシャワープレート3には、混合ガス中に存在するパーティクルを捕獲するためのフィルターとしてのパーティクル捕獲器が配設されていてもよい。このパーティクル捕獲器は、シャワープレートのシャワーホール直前に設けられていても良く、反応に必要な特定の気化した原料元素を付着・捕獲しない温度に適切に調整されていることが望ましい。

[0027] 上記排気システム1と反応室2との間に設けられた圧力調整バルブ1aにより、様々な成膜圧力条件に容易に対応することが出来る。

[0028] 混合器5は、バルブV1が設けられている配管6により気化器7に接続されると共に、バルブ、熱交換器、マスフローコントローラ(図示せず)を介してそれぞれ二つのガス源(例えば、酸素などの酸化ガス源:窒素などの不活性ガスである希釈ガス源)にも連結されている。混合器5内で均一に混合されて得られた混合ガスは、ガス活性化手段4を経てシャワープレート3を介して反応室2へ導入され、室内において層流に

なることなく基板ステージ2-1上に載置された成膜対象物表面に供給される。

- [0029] 混合器5では、酸化ガス源から供給される適度に加熱された酸化ガスと、気化器7により生じ、液化、析出、成膜しない温度に保たれた配管6を経て送られる原料ガスと、不活性ガスとが導入・混合され、混合ガスが得られる。この原料ガスは、1種類の又は複数の種類のガスが混じったガスである。かくして得られた混合ガスは、ガス活性化手段4を経て反応室2内に導入される。
- [0030] このガス活性化手段4及び配管6はVCR継手で接続されていてもよく、各継手のVCRガスケットは、ただのリングではなく穴のところがパーティクル捕獲器となっているVCR型パーティクル捕獲器であっても良い。このVCR型パーティクル捕獲器のある継手部は、原料ガスが液化、析出、成膜しない温度に設定・保持され、かつ、反応に必要な特定の気化した原料元素を付着・捕獲しないようにすることが望ましい。
- [0031] ガス混合器5とシャワープレート3との間に設けたガス活性化手段4には、混合ガスの切替えを行うバルブが混合器5の2次側に設けてあってもよい。このバルブの下流側は、反応室2に接続されている。成膜時にはこのバルブを開け、成膜終了後にこのバルブを閉じる。
- [0032] 気化器7には、原料供給部7aと気化部(図示せず)とが接続されている。この気化器は、加圧ガス(例えば、Heガス等の不活性ガス)により液体・固体原料を有機溶媒に溶解した原料液A、B、Cを加圧・搬送し、圧送された原料液のそれぞれの流量を各液体流量制御器で制御して、キャリアガスにより気化部に運ぶように構成されている。気化部は、流量の制御された原料液を効率よく気化させ、気化して得られた原料ガスを混合器5へ供給することができるように構成されている。この気化部では、液体原料が1種の場合は単液を、液体原料が複数の場合は複数の原料液を混合して気化させることができる。原料液を気化させる際は、原料液の液滴を気化させるだけでなく、液滴にガスを当てたり、物理的な振動を与えたり又は超音波を当てたりして、気化部の壁面に設けたノズルを介して更に細かい液粒として気化部内に導入して気化させ、気化効率を上げることが好ましい。気化部の内部には、液滴又は液粒が、効率良く気化すべき箇所で極力気化することができるように、かつ、各種パーティクル捕獲器による液粒気化負荷の軽減のために、Al等の熱伝導の良い材料で作製された

気化部材が配置されることが好ましい。また、気化部の内部には、原料液が気化する際に発生する残渣を元とするパーティクルを気化部外に出さないようにするために、また、少量流れ来る液滴が気化器外に真空により吸い込まれることなく気化できるようにするために、パーティクル捕獲器を設けてもよい。この気化部材とパーティクル捕獲器においては、これらに接触した液滴、細かい液粒が確実に気化できるように、かつ、反応に必要な特定の気化した原料元素を付着・捕獲しないように、適切な温度に気化条件が保たれていることが望ましい。なお、この気化器7は、原料溶解用の溶媒Dを有し、その流量を流量制御器で制御して気化部へ導入して気化部で気化させ、この溶媒ガスを作ることが可能なように構成されていてもよい。この溶媒ガスを用いて装置内部をクリーニングできる。

[0033] 上記したように、本発明の薄膜製造装置は、好ましくは円筒形状の反応室2を有しており、この反応室の内部には、シリコンウェハー等の基板が載置される円筒形状の基板ステージ2-1が設けられている。この基板ステージには、基板を加熱するための加熱手段が組み込まれている。また、反応室2は、基板ステージ2-1を反応室の成膜位置と反応室下方の基板搬送位置との間で昇降自在に構成するための手段を備えていてもよい。反応室2上側の中央部には、基板ステージ2-1に対向してシャワープレート3が設けられ、パーティクルの除去された混合ガスがシャワープレート3から基板の中央部に向かって噴出されるように構成されている。

[0034] ところで、MOCVD法等のCVD法により基板上に薄膜を製造する場合、原料ガスがある温度以下に低下すると、原料ガスがパーティクルとして析出し、反応室内での成膜ダストの原因ともなる。そのため、酸化ガス用配管にガス温度調節手段である熱交換器を設けたり、また、原料ガスの析出を防止するために反応室2の外壁や基板ステージ2-1にヒータ等の加熱手段を設けてある。

[0035] 図1の薄膜製造装置を用い、本発明の製造方法を実施すれば、原料源としての有機金属化合物、例えば、液体原料として $\text{Pb}(\text{DPM})_2$ 、 $\text{Zr}(\text{DMHD})_4$ 、 $\text{Ti}(\text{i-PrO})_2(\text{DPM})_2$ を用いて行う強誘電体膜PZTのCVD成膜や、液体原料として $\text{Ba}(\text{DPM})_2$ 、 $\text{Sr}(\text{DPM})_2$ 、 $\text{Ti}(\text{i-PrO})_2(\text{DPM})_2$ を用いて行う強誘電体膜BSTのCVD成膜が可能であると共に、Cu、Al等のメタル配線用途を主とした薄膜や、TiN、TaN、ZrN、VN、N

bN、 Al_2O_3 等のバリア用途を主とした薄膜や、その他にSBT、STO等の誘電体薄膜をCVD法により製造することができる。

[0036] 本発明では、常温で気体、液体又は固体である原料を用い、この原料を加熱気化した原料ガスを用いることができる。この原料ガスとして、液体原料又は固体原料が溶媒に溶解されているものを気化したガスを用いることもできる。

[0037] 本発明の別の実施の形態によれば、図1に示す混合器5とシャワープレート3との間に設けられたガス活性化手段4として機能する上記加熱手段を備えた配管を用い、この配管を通して、混合ガスを反応室内へ導入することもできる。この配管は、例えばその内壁表面積が $4.8 \times 10^{-3} \text{m}^2$ 〜 $1.28 \times 10^{-1} \text{m}^2$ の範囲であれば、所望のガス活性化を図れる。配管をこのように構成することにより、原料ガスが活性化され、良好なエピタキシャル成長が実現できる。すなわち、反応室内へ導入する原料の分解段階が適切になり、所望の金属含有分子を得ることができるので、成膜を効率良く行い、かつ、膜特性(例えば、リーク電流密度、分極反転電荷密度、分極飽和電圧等)を向上させることができる。配管の内壁表面積が $4.8 \times 10^{-3} \text{m}^2$ 未満であると、有機材料ガスの分解が不十分で膜中酸素欠損が多くなり、また、内壁表面積が大きすぎると、原料ガスの気相分解が起こり、配管内壁等への膜付着による成膜速度の減少及び原料消費量の増加や、装置表面積の増大及び温調部分の増加によるコストアップなどの問題があるので、内壁表面積は $1.28 \times 10^{-1} \text{m}^2$ 程度が許容され得る好ましい上限である。なお、配管の内径にもよるが、通常用いられる内径(10.5〜25mm程度)の場合、配管長さは150〜1625mm程度あれば、同様な効果が得られる。

[0038] 本発明によれば、製造する酸化物薄膜中の所定の原子が拡散しやすい基板を用いる場合、初期層中のその原子の量を拡散しにくい基板の場合より多くすることが好ましい。これにより、所望のエピタキシャル成長を実現することができる。例えば、PtやSRO等のPbが拡散しやすい基板を用いる場合、シード層(初期層)のPb組成割合を多くすることにより、異相が無く、低電圧で自発分極が飽和する強誘電体膜を製造できる。この点に関しては、後述する図15〜22から明らかである。

[0039] 上記したような構成を有する本発明によれば、酸素欠陥を改善することができる。更に、核成長時のシード層(初期層)を成膜する際の酸化ガス流量割合を低くし、その

後膜成長時の酸化ガス流量割合を初期層の場合より高くして連続成膜することにより、エピタキシャル成長が促進され、配向が整い、リーク電流密度が低く、低電圧で自発分極が飽和する強誘電体薄膜の製造を実現できる。

[0040] 以下、図1に示す薄膜製造装置を用いて本発明の薄膜製造方法に従い、MOCVD法によりPZT強誘電体薄膜を製造する例について説明する。

実施例 1

[0041] 固体原料の $\text{Pb}(\text{thd})_2$ 、 $\text{Zr}(\text{dmhd})_4$ 、 $\text{Ti}(\text{i-PrO})_2(\text{thd})_2$ をそれぞれテトラヒドロフラン(THF)溶媒に0.3mol/Lの濃度で溶かした原料の入った容器A、B及びC並びにTHFの入った容器Dをヘリウムにより加圧し、キャリアガスである窒素により気化器7へ輸送し、そこで気化した。気化して得られた原料ガスを配管6を通してガス混合器5へ輸送し、そこで酸化ガスである酸素(流量3500sccm)及び希釈ガス(キャリアガス)である窒素(300sccm)と混合し、次いでこの混合ガスをガス活性化手段4を経てシャワープレート3へ輸送し、このシャワープレートを通して、反応室2内に載置された620℃に加熱された基板S上に導入し、PZT薄膜を堆積させ、成膜せしめた。

[0042] 上記プロセスにおいて、反応室圧力は、圧力調整バルブ1aにより667Pa程度に調圧した。一般的に、反応室は133.3Pa～3999Pa程度に調圧されるので、ガス活性化手段4の圧力は、反応室よりやや高い圧力になる。また、ガス活性化手段の温度は、原料の析出が起こらないように調整する必要がある、本実施例で用いる $\text{Pb}(\text{thd})_2$ 錯体等の場合は、210℃～250℃程度に調整した。

[0043] なお、本実施例では、上記したように、基板Sの温度を基板ステージ2-1の加熱により620℃に維持して成膜を行ったが、一般には、成膜プロセスは500～650℃程度の温度で行われる。

[0044] 上記基板としては、Si上に形成された熱酸化 SiO_2 膜表面に下部電極が成膜された基板を用いた。この下部電極としては、Pt、Ir、Rh、Ru、 MgO 、 SrTiO_3 、 IrO_2 、 RuO_2 、 SrRuO_3 、 LaNiO_3 などのような、ある面方位に配向したものを用いることができるが、本実施例では、 $\text{Ir}/\text{SiO}_2/\text{Si}$ 、 $\text{Pt}/\text{Ti}/\text{SiO}_2/\text{Si}$ 及び $\text{SRO}/\text{Pt}/\text{Ti}/\text{SiO}_2/\text{Si}$ を用いた。

[0045] 図2に示すように、下部電極上に、上記した手順に従ってPZT強誘電体酸化物薄

膜を100nmの厚さで成膜し、更に、得られたPZT強誘電体酸化物薄膜の電気特性を評価するために、この薄膜上に上部電極としてPt膜を直径0.3mmマスクスルースパッタにより形成せしめた。この構造物を以下の実施例でサンプルとして用いて、各種評価を行った。

実施例 2

- [0046] 本実施例では、PZT薄膜特性に対するガス混合器—シャワープレート間に設けたガス活性化手段の内壁表面積依存性について述べる。。
- [0047] 図3に、PZT薄膜の1.5V印加時のリーク電流密度(A/m^2)に対するガス活性化手段の内壁表面積(m^2)依存性を示す。この場合、反応室2に流れる酸素ガスの全供給ガスに対する割合は91%とした。基板にはIr(111)配向膜を用いた。リーク電流密度は、ガス活性化手段を用いない時(内壁表面積 0m^2)、 $2.5\text{E}-6\text{A}/\text{cm}^2$ であり、内壁表面積が $4.8\text{E}-3\text{m}^2$ の時、 $2.0\text{E}-7$ であったが、内壁表面積を大きくすると減少し、内壁表面積が $2.1\text{E}-2\text{m}^2$ の時、最小値 $7.5\text{E}-8\text{A}/\text{cm}^2$ を示した。内壁表面積をさらに大きくすると、リーク電流密度は上昇し、内壁表面積が $5.2\text{E}-2\text{m}^2$ の時、 $1.7\text{E}-7\text{A}/\text{cm}^2$ であった。
- [0048] 図4に、PZT薄膜の2.0V印加時の分極反転電荷密度に対するガス活性化手段の内表面積依存性を示す。この場合、酸素ガスの流量及び基板は上記と同じとした。分極反転電荷密度は、ガス活性化手段を用いない時、 $28\mu\text{C}/\text{cm}^2$ であり、内壁表面積が $4.8\text{E}-3\text{m}^2$ の時、 $39\mu\text{C}/\text{cm}^2$ であったが、内壁表面積を大きくすると上昇し、内壁表面積が $2.1\text{E}-2\text{m}^2$ の時、最大値 $48\mu\text{C}/\text{cm}^2$ を示した。内壁表面積をさらに大きくすると、分極反転電荷密度は下降し、内壁表面積が $5.2\text{E}-2\text{m}^2$ の時、 $40\mu\text{C}/\text{cm}^2$ であった。
- [0049] 図5に、PZT薄膜の分極飽和電圧に対するガス活性化手段の内壁表面積依存性を示す。この場合、酸素ガスの流量及び基板は上記と同じとした。分極飽和電圧は、ガス活性化手段を用いない時、2.2Vであり、 $4.8\text{E}-3\text{m}^2$ の時、1.90Vであったが、内壁表面積を大きくすると減少し、内壁表面積が $2.1\text{E}-2\text{m}^2$ の時、最小値1.7Vを示した。内壁表面積をさらに大きくすると、分極飽和密度は上昇し、内壁表面積が $5.2\text{E}-2\text{m}^2$ の時、1.83Vであった。

[0050] 上記したように、現在でも明確には解明されていないが、本発明で用いるような有機原料はそもそもその分解過程で少なくとも数十種類の間mediateや安定な分子(THF溶媒の場合には、200種類以上の間mediateや安定分子)に分解していくと推察されている。その中の極く一部の金属原子を含む分子が成膜に寄与していると考えられている。本実施例の結果は、どの分解段階の金属原子を含む分子を反応室に導入し、基板上で反応させるかにより膜特性(リーク電流密度、分極反転電荷密度、分極飽和電圧)が異なる事を示している。

[0051] 本発明者らは、金属原子を含む分子の分解段階を見極めて、成膜を効率良く行いかつ膜特性を向上させるためには、気化して得た原料ガスに酸化ガスを混合した後、気相分解状態をコントロールするガス活性化手段を設け、良好な膜特性を得ることができる段階にした金属原子含有分子をシャワープレートを通して反応室へ導入しなければならないことを見出した。

実施例 3

[0052] 本実施例では、PZT薄膜特性に対する酸素流量割合依存性について述べる。

[0053] 図6に、PZT薄膜の1.5V印加時のリーク電流密度に対する混合ガス中の全導入ガス基準の酸素流量割合依存性を示す。この場合、酸素流量割合は0.5〜95%と変化させ、ガス活性化手段の内壁表面積は、 $2.1\text{E}-2\text{m}^2$ に設定し、基板にはIr(111)配向膜を用いた。酸素流量割合が1%の時、リーク電流密度は $1\text{E}-1$ であり、酸素流量割合の上昇に伴い、徐々にリーク電流密度は低下していった。

[0054] しかし、図7に示すように、PZT薄膜のXRD測定結果では、酸素流量割合5%(図中のa)と比較して、酸素流量割合80%(図中のb)では、(111)配向強度が著しく低下していた。図7の場合、 $\text{Pb}/(\text{Zr}+\text{Ti})=1.15$ である。図8に、XRD測定によるPZT薄膜のすべての配向強度中のPZT(111)強度割合に対する酸素流量割合依存性を示す。酸素流量割合は0.5〜95%と変化させて行った。XRD(111)強度の割合は、酸素流量割合の増加に伴い減少した。このように、リーク電流密度の低減とエピタキシャル成長とはトレードオフの関係にあることが分かる。

[0055] そこで、本実施例では、核発生時の初期層成膜で用いる混合ガス中の酸素流量割合(以下、初期層酸素流量割合と称す)を変化させて(0.5〜60%)エピタキシャル

成長を行い、その上に連続して酸素流量割合91%の第二層目の膜を作製せしめた。かくして得られたPZT薄膜に対する膜特性を検討し、その結果を図9～14に示す。

- [0056] 図9に、PZT薄膜の1.5V印加時のリーク電流密度に対する初期層酸素流量割合依存性を示す。この場合、初期層の厚さは5nmとし、第二層目の厚さは100nmとした。リーク電流密度は、初期層酸素流量割合5%で最小値 $2\text{E}-9$ を示し、初期層酸素流量割合の増加と共に増加した。図9から、初期層の酸素流量割合が0.5%でも十分リーク電流密度は低く、60%未満程度までは所望の値が得られ、好ましくは20%程度までであることが分かる。
- [0057] 図10に、PZT薄膜の2.0V印加時の分極反転電荷密度に対する初期層酸素流量割合依存性を示す。分極反転電荷密度は、初期層酸素流量割合5%で最大値 $66\mu\text{C}/\text{cm}^2$ を示し、その後、初期層酸素流量割合の増加と共に減少した。図10から、初期層酸素流量割合0.5%程度でも十分分極反転電荷密度が高く、60%未満程度までは所望の値が得られ、好ましくは20%程度までであることが分かる。
- [0058] 図11に、分極飽和電圧に対する初期層酸素流量割合依存性を示す。分極飽和電圧は、初期層酸素流量割合5%で最小値1.29Vを示し、その後、初期層酸素流量割合の増加と共に減少した。図11から、初期層酸素流量割合0.5%程度でも十分低く、60%未満程度までは所望の値が得られ、好ましくは20%程度までであることが分かる。
- [0059] 図12、13、14に、PZT薄膜の1.5V印加時のリーク電流密度、PZT薄膜の2.0V印加時の分極反転電荷密度及び分極飽和電圧に対する初期層酸素流量割合依存性について、ガス活性化手段がある場合(図中のa、内壁表面積 $2.1\text{E}-2\text{m}^2$)とない場合とのデータを示す。これらの図から、ガス活性化手段がある場合には、ガス活性化手段がない場合と比べると、全ての酸素流量割合(0.5～95%)に対して、低リーク電流密度、高分極反転電荷密度及び低分極飽和電圧が得られ、優れた膜特性を示すことがわかる。

実施例 4

- [0060] 本実施例では、Pt基板上に成膜されたPZT薄膜特性について初期核を形成する初期層Pb/(Zr+Ti)組成依存性について述べる。この場合、ガス混合器-シャワー

プレート間のガス活性化手段の内壁表面積は、 $2.08 \times 10^{-2} \text{m}^2$ に設定し、基板としてPt/Ti/SiO₂/Si基板を用いた。

- [0061] まず、単一層成膜として、酸素流量割合を91%として成膜プロセスを実施した。図15に、得られたPZT薄膜のXRD測定結果を示す。Pb/(Zr+Ti)=1.15(図15中のa)の膜は、PZTのペロブスカイト相に関するピークが観測されず、パイロクロア相のみが観測された。また、Pb/(Zr+Ti)=1.80(図15中のb)の膜は、PZTペロブスカイト単相が観測された。図16に、XRD強度パイロクロア相割合に対するPb/(Zr+Ti)組成依存性を示す。Pb/(Zr+Ti)=1.80以上では、PZTのみに配向が観測された。ただし、これらのPZT単相膜は非常にリーク電流密度が大きく、強誘電特性が得られない。
- [0062] 次に、シード層としての初期層及び第二層の連続成膜により、特性の改善を図った。初期核を形成する初期層を、酸素流量割合5%、膜厚5nmとし、Pb(Zr+Ti)組成比を変化させて成膜した。この初期層の上に、酸素流量割合91%、膜厚100nmの膜を形成した。
- [0063] 図17に、XRD強度パイロクロア相割合に対する初期層Pb/(Zr+Ti)組成依存性を示す。この図から、Pb/(Zr+Ti)=1.69以上でPZT単相が得られていることが推測される。
- [0064] 図18に、分極反転電荷密度に対する初期層Pb/(Zr+Ti)組成依存性を示す。分極反転電荷密度は、Pb/(Zr+Ti)組成の増加と共に増加し、Pb/(Zr+Ti)=1.75で最大値 $52 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ を示した。それ以上では、分極反転電荷密度は緩やかに減少した。
- [0065] 図19に、分極飽和電圧に対する初期層Pb/(Zr+Ti)組成依存性を示す。分極飽和電圧は、Pb/(Zr+Ti)組成の増加と共に減少し、Pb/(Zr+Ti)=1.75で最小値1.56Vを示し、1.75を超えると緩やかに上昇した。
- [0066] これらの結果より、Pb/(Zr+Ti)=1.69から1.82までの間でPZT単相が得られており、Pb/(Zr+Ti)=1.93ではPbOの常誘電層が混在していると推測される。

実施例 5

- [0067] 本実施例では、SrRuO₃(SRO)基板上に成膜されたPZT薄膜特性に対する初期

層Pb/(Zr+Ti)組成依存性について述べる。

- [0068] SRO基板においても、PbがSRO中に拡散することが確認されており、本実施例でも、初期層及び第二層の連続成膜を行い、PZT膜特性の初期層Pb/(Zr+Ti)組成依存性を調べた。
- [0069] 図20に、XRD強度パイロクロア相割合に対する初期層Pb/(Zr+Ti)組成依存性を示す。この場合、ガス活性化手段の内壁表面積を $2.08\text{E}-2\text{m}^2$ に設定し、基板としてSRO/Pt/Ti/SiO₂/Si基板を用いた。初期層成膜の際の酸素流量割合を91%、二層目成膜の際の酸素流量割合を91%にして成膜した。この図から明らかなように、Pb/(Zr+Ti)組成の増加とともにパイロクロア相割合は減少し、Pb/(Zr+Ti)=1.31以上でゼロになった。
- [0070] 図21に、分極反転電荷密度に対する初期層Pb/(Zr+Ti)組成依存性を示す。分極反転電荷密度は、Pb/(Zr+Ti)組成の増加とともに増加し、Pb/(Zr+Ti)=1.31で最大値 $56\mu\text{C}/\text{cm}^2$ を示した。
- [0071] 図22に、分極飽和電圧に対する初期層Pb/(Zr+Ti)組成依存性を示す。分極反転密度は、Pb/(Zr+Ti)組成の増加とともに減少し、Pb/(Zr+Ti)=1.31で最小値1.41Vを示した。
- [0072] 図20～22から、Pb/(Zr+Ti)=1.31以上でPZT単相が得られ、膜特性も所望の値になることが分かる。しかし、膜厚が100nm程度になると、過剰なPbが粒界に析出して、リーク電流密度が大きくなることが考えられる。そこで、図20～22に示すようPbリッチな膜を初期層に利用して、第二層ではPbを減らして連続成膜するようにすることにより本発明の目的が達成されうる。
- [0073] 次いで、ガス活性化手段として内径の異なる配管を用い、上記実施例に従ってPZT薄膜を製造して、その特性を比較した。以下の表1に、配管内径が10.2mm及び25mmである場合の配管内壁表面積と配管長さとの関係を示す。
- [0074] (表1)

配管長さ (mm)	配管内径 10.2 mm	配管内径 25 mm
	内壁表面積 (m ²)	内壁表面積 (m ²)
40	1.28E-03	3.14E-03
150	4.80E-03	1.18E-02
650	2.08E-02	5.10E-02
1250	4.00E-02	9.81E-02
1625	5.20E-02	1.28E-01

[0075] ガス活性化手段として上記配管を備えた薄膜製造装置を用いてPZT薄膜を製造した場合の反応室2に流れる酸素ガスの全供給ガス(混合ガス)に対する割合は、図3の場合と同様に91%とした。図23に、得られたPZT薄膜に対して、1.5V印加時のリーク電流密度(A/cm²)に対する活性化手段である配管の内壁表面積依存性を示す。この図から明らかなように、リーク電流密度は、内壁表面積が同じであれば、内径が異なってもほぼ同じ効果が得られることが分かる。

[0076] 上記と同様にして得られたPZT薄膜について、図24に2.0V印加時の分極反転電荷密度、図25に分極飽和電圧に対するガス活性化手段である配管の内壁表面積依存性をそれぞれ示す。これらの図から明らかなように、リーク電流密度の場合と同様に、内壁表面積が同じであれば、内径が異なってもほぼ同じ効果が得られることが分かる。

図面の簡単な説明

[0077] [図1]本発明の薄膜製造装置の一構成例を示す概略図。

[図2]各実施例で膜特性を評価するためのサンプルの構造を示す概略図。

[図3]PZT薄膜の1.5V印加時のリーク電流密度に対するガス活性化手段の内壁表面積依存性を示すグラフ。

[図4]PZT薄膜の2.0V印加時の分極反転電荷密度に対するガス活性化手段の内壁表面積依存性を示すグラフ。

[図5]PZT薄膜の分極飽和電圧に対するガス活性化手段の内壁表面積依存性を示すグラフ。

[図6]PZT薄膜の1. 5V印加時のリーク電流密度に対する酸素流量割合(混合ガス基準)依存性を示すグラフ。

[図7]PZT薄膜のXRD測定図。

[図8]XRD測定によるPZT薄膜のすべての配向強度中のPZT(111)強度割合に対する酸素流量割合依存性を示すグラフ。

[図9]PZT薄膜の1. 5V印加時のリーク電流密度に対する初期層酸素流量割合依存性を示すグラフ。

[図10]PZT薄膜の2. 0V印加時の分極反転電荷密度に対する初期層酸素流量割合依存性を示すグラフ。

[図11]分極飽和電圧に対する初期層酸素流量割合依存性を示すグラフである。

[図12]PZT薄膜の1. 5V印加時のリーク電流密度に対する初期層酸素流量割合依存性について示すグラフ。

[図13]PZT薄膜の2. 0V印加時の分極反転電荷密度に対する初期層酸素流量割合依存性について示すグラフ。

[図14]PZT薄膜の分極飽和電圧に対する初期層酸素流量割合依存性について示すグラフ。

[図15]PZT薄膜のXRD測定図。

[図16]XRD強度パイロクロア相割合に対する $\text{Pb}/(\text{Zr} + \text{Ti})$ 組成依存性を示すグラフ。

[図17]XRD強度パイロクロア相割合に対する初期層 $\text{Pb}/(\text{Zr} + \text{Ti})$ 組成依存性を示すグラフ。

[図18]分極反転電荷密度に対する初期層 $\text{Pb}/(\text{Zr} + \text{Ti})$ 組成依存性を示すグラフ。

[図19]分極飽和電圧に対する一層 $\text{Pb}/(\text{Zr} + \text{Ti})$ 組成依存性を示すグラフ

[図20]XRD強度パイロクロア相割合に対する初期層 $\text{Pb}/(\text{Zr} + \text{Ti})$ 組成依存性を示すグラフ。

[図21]分極反転電荷密度に対する初期層 $\text{Pb}/(\text{Zr} + \text{Ti})$ 組成依存性を示すグラフ。

[図22]分極飽和電圧に対する初期層 $\text{Pb}/(\text{Zr} + \text{Ti})$ 組成依存性を示すグラフ。

[図23]PZT薄膜の1. 5V印加時のリーク電流密度に対するガス活性化手段の内壁

表面積依存性を示すグラフ。

[図24]PZT薄膜の2. 0V印加時の分極反転電荷密度に対するガス活性化手段の内
壁表面積依存性を示すグラフ。

[図25]PZT薄膜の分極飽和電圧に対するガス活性化手段の内壁表面積依存性を示
すグラフ。

符号の説明

- | | | |
|--------|------------|------------|
| [0078] | 1 真空排気システム | 1a 圧力調整バルブ |
| | 2 反応室 | 3 シャワープレート |
| | 4 ガス活性化手段 | 5 ガス混合器 |
| | 6 原料ガス配管 | 7 気化器 |
| | 7a 原料供給部 | 8 配管 |
| | S 基板 | |

産業上の利用可能性

- [0079] 本発明によれば、所定の酸素分圧になるような酸化ガス流量割合を用いて成膜することにより、又は核成長時のシード層である初期層の酸素分圧を下げ、その後膜成長時の酸化ガス流量割合を上げて連続成膜することにより、エピタキシャル成長が促進され、配向が整い、かつ、リーク電流が少なく、低電圧で自発分極が飽和する強誘電体薄膜を実現することができた。また、良好な膜特性を得る事の出来る段階に分解した金属原子を含む分子を反応室に導入して強誘電体薄膜の製造に用いる事ができるので、酸素欠陥が改善された薄膜を製造することができた。かくして、良好な膜特性を有する強誘電体薄膜を製造する方法を提供できた。また、ガス混合器とシャワープレートとの間にガス活性化手段を設けることにより、酸素欠陥が改善された薄膜の製造装置を提供できた。かくして、この製造方法及び製造装置は、半導体素子の製造分野において極めて有用である。


請求の範囲

- [1] 酸化物薄膜用原料を気化した原料ガス、キャリアガス及び酸化ガスをガス混合器で混合し、得られた混合ガスをシャワープレートを通して化学気相成長装置である反応室内に設置される加熱基板上に供給して反応させ、基板上に酸化物薄膜を製造する方法において、酸化ガスの流量割合が混合ガス基準で60%以上であることを特徴とする酸化物薄膜製造方法。
- [2] 酸化物薄膜用原料を気化した原料ガス、キャリアガス及び酸化ガスをガス混合器で混合し、得られた混合ガスをシャワープレートを通して化学気相成長装置である反応室内に設置される加熱基板上に供給して反応させ、基板上に酸化物薄膜を製造する方法において、まず該混合ガスを用いてシード層としての初期層を成膜し、次いで該初期層の場合より高い酸化ガス流量割合を有する混合ガスを用いて第二層目を連続成膜することを特徴とする酸化物薄膜製造方法。
- [3] 請求項2に記載の製造方法であって、該初期層の成膜プロセスにおける酸化ガス流量割合が60%未満であり、該第二層目の成膜プロセスにおける酸化ガス流量割合が60%以上であることを特徴とする酸化物薄膜製造方法。
- [4] 請求項1〜3のいずれかに記載の製造方法であって、該混合ガスを混合器とシャワープレートとの間に設けられたガス活性化手段を通して反応室内に供給することを特徴とする酸化物薄膜製造方法。
- [5] 請求項4に記載の製造方法であって、該ガス活性化手段が、シャワープレートへ導入される際の原料ガスが所望の膜特性が得られる金属原子含有分子に気相分解される温度に維持されていることを特徴とする酸化物薄膜製造方法。
- [6] 請求項5に記載の製造方法であって、該ガス活性化手段が原料ガスの液化、析出が生じない温度から原料ガスの成膜が起こらない温度までの範囲に維持されていることを特徴とする酸化物薄膜製造方法。
- [7] 請求項1〜6のいずれかに記載の製造方法であって、酸化ガスとして、酸素、オゾン、 N_2O 、及び NO_2 から選ばれたガスを用いることを特徴とする酸化物薄膜製造方法。
- [8] 請求項1〜7のいずれかに記載の製造方法であって、キャリアガスとして、窒素、ヘ


リウム、アルゴン、ネオン、クリプトンから選ばれた不活性ガスを用いることを特徴とする酸化物薄膜製造方法。

- [9] 請求項1〜8のいずれかに記載の製造方法において、該基板として、Pt、Ir、Rh、Ru、MgO、SrTiO₃、IrO₂、RuO₂、SrRuO₃、及びLaNiO₃から選ばれた材料からなる基板を用いることを特徴とする酸化物薄膜製造方法。
- [10] 請求項1〜9のいずれかに記載の製造方法において、酸化物薄膜用原料として、SiO₂、TiO₂、Al₂O₃、Ta₂O₅、MgO、ZrO₂、HfO₂、(Ba,Sr)TiO₂、及びSrTiO₃から選ばれた常誘電体酸化物、Pb(Zr,Ti)O₃、SrBi₂Ta₂O₉、及びBi₄Ti₃O₁₂から選ばれた強誘電体酸化物を用いることを特徴とする酸化物薄膜製造方法。
- [11] 請求項2〜10のいずれかに記載の製造方法において、製造する酸化物薄膜中の所定の原子が基板中へ拡散しやすい場合、初期層中のその原子の量を拡散しにくい基板の場合より多くすることによりエピタキシャル成長を実現することを特徴とする酸化物薄膜製造方法。
- [12] 酸化物薄膜用原料を気化した原料ガス、キャリアガス及び酸化ガスをガス混合器で混合し、得られた混合ガスをシャワープレートを通じて化学気相成長装置である反応室内に設置される加熱基板上に供給して反応させ、基板上に酸化物薄膜を製造する装置において、該混合器とシャワープレートとの間にガス活性化手段を設けることを特徴とする酸化物薄膜製造装置。
- [13] 請求項12に記載の製造装置であって、該ガス活性化手段が加熱手段を備えていることを特徴とする酸化物薄膜製造装置。
- [14] 請求項12又は13に記載の製造装置であって、該ガス活性化手段が混合器とシャワープレートとの間の配管であることを特徴とする酸化物薄膜製造装置。


[図3]




[図4]




[図5]




[図6]




[図7]




[図8]




[図9]




[図10]




[図11]




[図12]




[図13]




[図14]




[図15]




[図16]




[図17]




[図18]




[図19]




[図20]




[図21]




[図22]




[図23]



[図24]



[図25]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/012180

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ H01L21/316, C23C16/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ H01L21/316, C23C16/40

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
<u>X</u>	JP 8-268797 A (Hitachi, Ltd.), 15 October, 1996 (15.10.96), Par. Nos. [0015] to [0017], [0032]; Figs. 1 to 2	<u>1, 7-10</u>
Y	Par. Nos. [0015] to [0017], [0032]; Figs. 1 to 2 (Family: none)	4-6, 12-14
X	JP 2003-86586 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 20 March, 2003 (20.03.03), Par. Nos. [0032] to [0039]; Fig. 2 & US 2003/0062554 A1	1, 7-10

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
17 November, 2004 (17.11.04)

Date of mailing of the international search report
07 December, 2004 (07.12.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/012180

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 8-83793 A (Hyundai Electronics Ind. Co., Ltd.), 26 March, 1996 (26.03.96), Par. Nos. [0008] to [0018]; Fig. 1 & US 5827571 A & GB 2290087 A & DE 19520961 A	4-6, 12-14
<u>Y</u> A	JP 2000-58525 A (NEC Corp.), 25 February, 2000 (25.02.00), Par. Nos. [0066] to [0073] Par. Nos. [0066] to [0073] & WO 00/08680 A1 & EP 1115148 A1	<u>11</u> 2-3
Y	JP 11-126877 A (Ramtron International Corp.), 11 May, 1999 (11.05.99), Full text; all drawings & EP 892426 A2 & US 6080499 A & US 6090443 A & US 6287637 B1	11
P,X	JP 2003-324101 A (Fujitsu Ltd.), 14 November, 2003 (14.11.03), Par. Nos. [0007] to [0011], [0055] to [0065]; Figs. 1 to 2, 14 to 15 (Family: none)	1-3, 7-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/012180

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

The special technical feature of claims 1 and 4-10 is "the oxidative gas flow rate ratio is 60% or more based on the mixed gas".

The special technical feature of claims 2-3 and 11 is "an initial layer as a seed layer is first formed by the use of the mixed gas, and sequentially a second layer is formed by the use of a mixed gas having an oxidative gas flow rate ratio higher than in the formation of the initial layer".

The special technical feature of claims 12-14 is "gas activation means is interposed between a mixer and a shower plate".

1. ☒ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
- ☒ No protest accompanied the payment of additional search fees.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))			
Int. Cl ⁷ H01L 21/316, C23C 16/40			
B. 調査を行った分野			
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))			
Int. Cl ⁷ H01L 21/316, C23C 16/40			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X Y	JP 8-268797 A (株式会社日立製作所), 1996. 10. 15 【0015】 - 【0017】, 【0032】, 図1-2 【0015】 - 【0017】, 【0032】, 図1-2 (ファミリーなし)	1, 7-10 4-6, 12-14	
X	JP 2003-86586 A (株式会社村田製作所), 2003. 03. 20 【0032】 - 【0039】, 図2 & US 2003/0062554 A1	1, 7-10	
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日		国際調査報告の発送日	
17. 11. 2004		07.12.2004	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 和瀬田 芳正	4 R 2929
		電話番号 03-3581-1101 内線 3470	

C (続き) 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 8-83793 A (ヒュンダイ エレクトロニクス インダストリーズ カンパニー リミテッド), 1996.03.26 【0008】 - 【0018】, 図1 & US 5827571 A & GB 2290087 A & DE 19520961 A	4-6, 12-14
<u>Y</u> A	JP 2000-58525 A (日本電気株式会社), 2000.02.25 【0066】 - 【0073】 【0066】 - 【0073】 & WO 00/08680 A1 & EP 1115148 A1	<u>11</u> 2-3
Y	JP 11-126877 A (ラムترون・インターナショナル・コーポレーシ ョン), 1999.05.11, 全文, 全図 & EP 892426 A2 & US 6080499 A & US 6090443 A & US 6287637 B1	11
P, X	JP 2003-324101 A (富士通株式会社), 2003.11.14 【0007】 - 【0011】, 【0055】 - 【0065】, 図1-2, 図14-15 (ファミリーなし)	1-3, 7-10

第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見（第1ページの2の続き）

法第8条第3項（PCT 17条(2)(a)）の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 _____ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. ☐ 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見（第1ページの3の続き）

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲1, 4-10の特別な技術的特徴は「酸化ガスの流量割合が混合ガス基準で60%以上であること」である。

請求の範囲2-3, 11の特別な技術的特徴は「まず該混合ガスを用いてシード層としての初期層を成膜し、次いで該初期層の場合より高い酸化ガス流量割合を有する混合ガスを用いて第二層目を連続成膜すること」である。

請求の範囲12-14の特別な技術的特徴は「混合器とシャワープレートとの間にガス活性化手段を設けること」である。

1. ☒ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
- ☒ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。